


<b>svt Brandschutz</b> <b>Vertriebsgesellschaft mbH</b> <b>International</b> Glüsinger Straße 86 21217 Seevetal Tel: (04105) 4090-0 Fax: (04105) 4090-32 www.svt.de info@svt.de	<b>ПИРО-СЕЙФ декорлак СП 2</b>	
	<b>Таблица технических данных</b>	

**Описание продукта** **ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП 2** представляет собой не содержащую растворителей водную дисперсию на основе акрилата. Продукт стоек к пожелтению, быстросохнущий и износостойчивый. Продукт обладает самотушащим свойством и как покрывной и защитный лак образует в соединении с **ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А** или **ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А 2** теплоизолирующий пенистый слой.

**Область применения** **ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП 2** применяется в качестве покрывного лака для **ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А** или **ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А 2** для покрытия стальных конструкций во внутренних помещениях.

**Свойства**

Цвет	белый, др. тона
Степень блеска	шелковисто блестящий
Плотность (+ 20 °C)	1,05 – 1,35 г/см <sup>3</sup>
Вязкость (+ 20 °C)	2.500 – 4.500 мПа
Содержание летучих органических веществ (VOC)	< 140 г/л

**Переработка** При мин. при + 5 °C и относительной влажности воздуха < 85%. Покрываема поверхность должна быть очищенной. Перед нанесением продукт хорошо размешать. Нанесение производится кисточкой, валиком, безвоздушным методом Airless (размер форсунки 0,013 – 0,017 дюймов = 0,33 - 0,43 мм) или сжатым воздухом (размер форсунки 1,5 – 2,0 мм).\*

**Расход**

Расход материала	Толщина сухого слоя**
150 г/м <sup>2</sup>	ок. 60 мкм

\* Для достижения оптимальной вязкости продукта допускается добавление воды в количестве 10% объема. Инструменты после использования немедленно промыть водой.

\*\* Необходимо учитывать соответствующую потерю материала при работе.


**Очистка** Немедленно водой.

**Время сушки** При + 23 °C и относительной влажности воздуха 65% ± 3%. **ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП 2** можно наносить на **ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А** и **ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А 2** минимум через пять дней сушки данных покрытий.

Без прилипания пыли	Дальнейшее нанесение	Полное высыхание
мин. 1 час	мин. 6 часов	мин. 4 дня

**Упаковка** Полиэтиленовое ведро емкостью 12,5 кг.

**Указания по безопасности** **ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП 2** не является опасным материалом по Указателю опасных продуктов (GefStoffV) и не относится к опасным грузам по GGVS/ADR. Подробная информация содержится в таблице данных по безопасности.

<b>svt Brandschutz</b> <b>Vertriebsgesellschaft mbH</b> <b>International</b> Glüsinger Straße 86 21217 Seevetal Tel: (04105) 4090-0 Fax: (04105) 4090-32 www.svt.de info@svt.de	<b>ПИРО-СЕЙФ декорлак СП 2</b>	
	<b>Таблица технических данных</b>	

<b>Хранение</b>	При комнатной температуре (+ 5 °C bis + 25 °C). Защищать от мороза.
<b>Срок хранения</b>	18 месяцев в закрытой оригинальной упаковке.

---

Эти технические данные должны служить Вам помощью и информацией при использовании продукта. Приведенные данные опираются на настоящий уровень нашего опыта и предусмотрены для нормальных рабочих условий. Для применения в особых условиях необходимо проконсультироваться с нашим Техническим Отделом. Так как качество использования системы в значительной мере зависит от тщательного и надлежащего монтажа, изготовитель не несет ответственности за приведенные данные. В остальном, мы обеспечиваем, согласно договору, качество наших продуктов в рамках общих условий купли-продажи.

---