


| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| svt-BRANDSCHUTZ Vertriebsgesellschaft mbH International Glüsinger Straße 86 21217 Seevetal Tel: (04105) 4090-0 Fax: (04105) 4090-32 www.svt.de info@svt.de | <h1>ПИРО-СЕЙФ декорлак СП 2</h1> |  |
| | <h2>Таблица технических данных</h2> | |

Описание продукта **ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП 2** представляет собой не содержащую растворителей водную дисперсию на основе акрилата. Продукт стоек к пожелтению, быстросохнущий и износостойчивый. Продукт обладает самотушащим свойством и как покрывной и защитный лак образует в соединении с **ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А** или **ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А 2** теплоизолирующий пенистый слой.

Область применения **ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП 2** применяется в качестве покрывного лака для **ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А** или **ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А 2** для покрытия стальных конструкций во внутренних помещениях.

Свойства

| | |
|---|-------------------------------|
| Цвет | белый, др. тона |
| Степень блеска | шелковисто блестящий |
| Плотность (+ 20 °C) | 1,05 – 1,35 г/см ³ |
| Вязкость (+ 20 °C) | 2.500 – 4.500 мПа |
| Содержание летучих органических веществ (VOC) | < 140 г/л |

Переработка При мин. при + 5 °C и относительной влажности воздуха < 85%. Покрываема поверхность должна быть очищенной. Перед нанесением продукт хорошо размешать. Нанесение производится кисточкой, валиком, безвоздушным методом Airless (размер форсунки 0,013 – 0,017 дюймов = 0,33 - 0,43 мм) или сжатым воздухом (размер форсунки 1,5 – 2,0 мм).*

Расход

| Расход материала | Толщина сухого слоя** |
|----------------------|-----------------------|
| 150 г/м ² | ок. 60 мкм |

* Для достижения оптимальной вязкости продукта допускается добавление воды в количестве 10% объема. Инструменты после использования немедленно промыть водой.

** Необходимо учитывать соответствующую потерю материала при работе.


Очистка Немедленно водой.

Время сушки При + 23 °C и относительной влажности воздуха 65% ± 3%. **ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП 2** можно наносить на **ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А** и **ПИРО-СЕЙФ ФЛАММОПЛАСТ СП-А 2** минимум через пять дней сушки данных покрытий.

| Без прилипания пыли | Дальнейшее нанесение | Полное высыхание |
|---------------------|----------------------|------------------|
| мин. 1 час | мин. 6 часов | мин. 4 дня |

Упаковка Полиэтиленовое ведро емкостью 12,5 кг.

Указания по безопасности **ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП 2** не является опасным материалом по Указателю опасных продуктов (GefStoffV) и не относится к опасным грузам по GGVS/ADR. Подробная информация содержится в таблице данных по безопасности.

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| svt-BRANDSCHUTZ Vertriebsgesellschaft mbH International Glüsinger Straße 86 21217 Seevetal Tel: (04105) 4090-0 Fax: (04105) 4090-32 www.svt.de info@svt.de | ПИРО-СЕЙФ декорлак СП 2 |  KOMPETENZ IN BRANDSCHUTZ UND UMWELTECHNIK |
| | Таблица технических данных | |

| | |
|----------------------|---|
| Хранение | При комнатной температуре (+ 5 °C bis + 25 °C). Защищать от мороза. |
| Срок хранения | 18 месяцев в закрытой оригинальной упаковке. |

Эти технические данные должны служить Вам помощью и информацией при использовании продукта. Приведенные данные опираются на настоящий уровень нашего опыта и предусмотрены для нормальных рабочих условий. Для применения в особых условиях необходимо проконсультироваться с нашим Техническим Отделом. Так как качество использования системы в значительной мере зависит от тщательного и надлежащего монтажа, изготовитель не несет ответственности за приведенные данные. В остальном, мы обеспечиваем, согласно договору, качество наших продуктов в рамках общих условий купли-продажи.
